



EUROLASTIC Primer B 1

Feuchtigkeitshärtender 1-K Primer

Produktbeschreibung	EUROLASTIC Primer B 1 ist ein 1-K Primer für saugende Untergründe
Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none">- Primer zur Vorbehandlung der Fugenflanken und Klebeflächen- Sicherstellung der Haftung von Dicht- und Klebstoffen auf saugenden Untergründen- saugende Untergründe können sein: z. B. Beton, Porenbeton, Stein, Putz, Holz (siehe Primermatrix)
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- einkomponentig- niedrigviskos
Farbe	Transparent, fluoreszierend
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss staubfrei, fest, trocken und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Anstrichresten oder Ähnlichem.
Hinterfüllung	Das Hinterfüllmaterial muss vor der Applikation des Primers eingebaut sein.
Verarbeitungsbedingungen	Verarbeitungstemperatur: zwischen +10°C und +35°C. Der Taupunkt ist zu beachten!(+3 °C über Taupunkt) Bei unbekanntem bzw. neuen Materialien ist eine Eignungs- und Verträglichkeitsprüfung unerlässlich.
Verarbeitung	Vor dem Einbringen des Dicht- bzw. Klebstoffes gleichmäßig und nicht zu dick mit dem Pinsel auftragen. Die Mindesttrockenzeit beträgt ca. 5 Minuten.
Reinigung	Die Werkzeuge können mit EUROLASTIC Reiniger G von frischem Material gereinigt werden. Ausreagiert können sie nur mechanisch gereinigt werden.



Verbrauch	80 - 100 g/m ² Der Verbrauch ist ein Richtwert. Er kann bei sehr unebenen/rauen Untergründen deutlich höher sein.
Verpackung	EUROLASTIC Primer B 1 wird in 1L Gebinden geliefert.
Lagerung und Haltbarkeit	Unter kühlen und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren (nicht unter +10°C). Die Haltbarkeit im ungeöffneten und unbeschädigten Originalbehälter beträgt unter diesen Bedingungen 6 Monate.
GISCODE	Deutschland: Gefahrstoff-Informationssystem Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft: GISCODE RE 2.5
Prüfungen/ Zulassungen/Normen	- Werkprüfzeugnis - DIN EN 14188-4
Besondere Hinweise/Schutzmaßnahmen	EUROLASTIC Primer B 1 ist nur in gut belüfteten Bereichen zu verarbeiten. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Die Hinweise im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt sind strengstens zu beachten. Kontakte mit Augen und Haut vermeiden. Undurchlässige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Dämpfe nicht einatmen! In beengten Räumen Atemschutzmaske mit Filter für organische Lösemittel tragen. Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden. Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicherheitsratschläge sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Verarbeitungsgeräte sowie Verschmutzungen können vor Aushärtung des Primers mit einem geeigneten Lösungsmittel gereinigt werden.
Gefahrenhinweise	Gefahrenklasse A 1 (Flammpunkt unter + 21 °C)



Technische Daten*		
Technische Eigenschaften	Einheit	Wert
Materialbasis		Kunstharz, lösemittelhaltig
Komponentenanzahl		1-komponentig
Dichte bei +23°C (DIN 53479)	g/cm ³	ca. 0,91
Rel. Luftfeuchtigkeit	%	mind. 50 max. 85
Viskosität, dynamisch bei +20°C	mPas	ca. 58
Offene Zeit	h	max 24
Objekt- und Verarbeitungstemperatur	°C	von +10 bis +35
Ablüßzeit bei +23°C/50% r.LF.	min	mind. 5

* Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere Temperaturen und/oder höhere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

Oktober 2016/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die Herstellung von Waren. Nachdruck nicht gestattet.