



EUROTEAM

EUROLASTIC Primer U12G

bauaufsichtlich zugelassener 2-K Primer auf Epoxidharzbasis

PRODUKTBESCHREIBUNG	EUROLASTIC Primer U12 G ist ein 2-K Primer für saugende Untergründe
ANWENDUNGSBEREICH	- für den Innen- und Außenbereich - Haftgrundierung für alle Polysulfid-Dichtstoffe der EUROLASTIC TC- /TK- Reihe auf saugenden Untergründen (siehe Primermatrix)
PRODUKTEIGENSCHAFTEN	- niedrigviskos, sprühbar - sehr gutes Eindringverhalten - sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen
FARBEN	gelblich-transparent
UNTERGRUND-VORBEREITUNG	Der Untergrund muss staubfrei, fest, trocken, feingriffig und tragfähig sein, frei von losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Anstrichresten, Bitumen, Teer oder Ähnlichem. Alte Beschichtungssysteme unbekannter Zusammensetzung sind in jedem Fall restlos zu entfernen. Eine Untergrundvorbehandlung durch oberflächenabtragendes Schleifen bzw. Nachschneiden mit Diamanttrennscheibe ist in der Regel zwingend erforderlich.
HINTERFÜLLUNG	Das Hinterfüllmaterial muss vor der Applikation des Primers eingebaut sein.
VERARBEITUNGS-BEDINGUNGEN	Untergrundtemperatur: zwischen +5°C und +45°C Umgebungstemperatur: zwischen +5°C und +45°C Der Taupunkt ist zu beachten! Die Bauteiltemperatur muss mindestens +3 °C über dem Taupunkt liegen.
VERARBEITUNG	EUROLASTIC Primer U12 G wird im richtig abgestimmten Verhältnis von Komponente A und Komponente B geliefert. Beide Komponenten mit einem geeigneten Mischwerkzeug bis zum homogenen, schlierenfreien Zustand, mindestens jedoch 1 Minute lang mischen. Der Primer ist mittels Pinsel oder Sprühgerät satt auf die Haftflächen aufzutragen. Für die vollständige Aushärtung dürfen die Material- und



EUROTEAM

	Untergrundtemperaturen in der Aushärtungsphase die unterste Grenze an keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt unterschreiten.
REINIGUNG	Die Werkzeuge können mit EUROLASTIC Reiniger G von frischem Material gereinigt werden. Ausreagiert können sie nur mechanisch gereinigt werden.
VERBRAUCH	Der Verbrauch liegt bei ca. 4% der zu verarbeitenden Dichtstoffmenge. Die vorgenannten Verbräuche sind Richtwerte. Diese können je nach Oberflächenstruktur deutlich abweichen.
VERPACKUNG	EUROLASTIC Primer U12G wird in 0,5 L, 1L und 4L Gebinden geliefert.
LAGERUNG UND HALTBARKEIT	Unter kühlen und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren (+10°C bis +25 °C). Die Haltbarkeit im ungeöffneten und unbeschädigten Originalbehälter beträgt unter diesen Bedingungen 12 Monate.
PRÜFUNGEN/ ZULASSUNGEN/NORMEN	EUROLASTIC Primer U12 G ist Bestandteil der vom DIBT erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen: - Z-74.5-126 – EUROTEK TK Fugenband WHG - Z-74.6-127 – EUROLASTIC TC 30 S grau - Z-74.6-128 – EUROLASTIC TC 30 G grau - Z-74.6-132 – EUROLASTIC TC 30 S schwarz - Z-74.6-133 – EUROLASTIC TC 30 G schwarz Und den Prüfungen der : - DIN EN 14188-2 - DIN EN 14188-4 - TL Fug StB 15
BESONDERE HINWEISE/SCHUTZMASS- NAHMEN	EUROLASTIC U12G ist nur in gut belüfteten Bereichen zu verarbeiten. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Die Hinweise im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt sind strengstens zu beachten. Kontakte mit Augen und Haut vermeiden. Undurchlässige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Dämpfe nicht einatmen! In beengten Räumen Atemschutzmaske mit Filter für organische Lösemittel tragen. Restentleerte Gebinde können dem Kreislaufsystem KBS/Interseroh zurückgeführt werden. Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicherheitsratschläge sind den Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.



EUROTEAM

GISCODE

Deutschland: Gefahrstoff-Informationssystem Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft: GISCODE RE70

TECHNISCHE DATEN *

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	WERT
Materialbasis		Epoxidharz
Komponentenanzahl		2-komponentig
Mischungsverhältnis	Gew.-T.	70:30
Dichte bei +23°C	g/cm ³	ca. 1,0
Festkörpervolumen bei +20°C	%	44,5% +/- 3%
Viskosität bei +23°C	mPas	25 - 35
Offene Zeit	h	8
Objekt- und Verarbeitungstemperatur	°C	von + 5 bis + 45

*Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen.

Die Daten wurden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt. Höhere Temperaturen und/oder höhere rel. Luftfeuchten können diese Zeiten verkürzen oder verlängern. Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis abweichen.

April 2026/Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund von Werbeunterlagen ist ausgeschlossen. Beratungen jeder Art, auch wegen etwaiger Schutzrechte Dritter, gelten nur als unverbindlicher Hinweis. Der Kunde ist für die Eignung der Waren zum jeweiligen Verwendungszweck allein verantwortlich. Alle Aufträge unterliegen den Geschäftsbedingungen des Verkäufers/Herstellers für den Verkauf bzw. die Herstellung von Waren. Nachdruck nicht gestattet.